

# ATEX

**Composición:** 100% poliéster

**Resistencia a la abrasión:** (UNE-EN 14465:2004+A 1:2007) +80.000 Martindale ciclos

**Pilling:** (UNE-EN 14465:2004+A 1:2007 , UNE- EN ISO 12945-2:200 1) 415

**Solidez a la luz:** (UNE-EN ISO 105-802:2001+A1 :2002 . Método 2 - escala 1-8) 5/6

**Solidez al frote:** (UNE-EN ISO 105-XI 2 :2003) en seco 4 , en húmedo 4

**Resistencia al rasgado:** (UNE-EN ISO 13937-3:2001) urdimbre 140N , trama 110N

**Absorción acústica:** (UNE-EN ISO 10534-2:2002) valor máximo de absorción acústica > 0,9

**Inflamabilidad:**

- UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) , EN 1021-2:2006 (cerilla)
- UK: BS 5852:2006 (cigarro) , BS 7176-2007 (low hazard)
- D: DIN 66084:2003 calificación P-b
- USA: CALTB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53 ; CLASS 1). NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1