

TWO

Composición: 100% Poliolefina

Resistencia a la abrasión: (UNE- EN 14465:2004+A 1:2007) +40.000 Martindale ciclos

Pilling: (UNE-EN 14465:2004+A 1:2007 , UNE-EN ISO 12945-2:2001) 4/5

Solidez a la luz: (UNE-EN ISO 105-B02:2001+A 1:2002. Método 2 - escala 1-8) 6n

Solidez al frote: (UNE-EN ISO 105-X 12:2003) en seco 4/5 , en húmedo 4/5

Resistencia al rasgado: (UNE- EN ISO 13937-3:2001) urdimbre 160N , trama 120N

Absorción acústica: (UNE-EN ISO 10534-2:2002) valor máximo de absorción acústica > 0,9

Inflamabilidad:

- UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)
- UK: BS 5852 :2006 (cigarro)
- D: DIN 66084:2003 calificación P-c
- USA: CALTB 117:2000 Sección E , parte 1 (C.S. 191-53 ; CLASS 1). NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1

Disipativo electrostático: EN 61340-5- 1:2007 , resistencia superficial s1011Q

Disipador de carga: UNE-EN 1149-3:2004 , tiempo de semi-descarga <4s