

# CREPPE

**Composición:** 100% Poliolefina

**Resistencia a la abrasión:** (UNE-EN 14465:2004+A 1:2007) +40.000 Martindale ciclos

**Pilling:** (UNE-EN 14465:2004+A 1:2007 , UNE-EN ISO 12945-2 :2001) 4/5

**Solidez a la luz:** (UNE-EN ISO 105-B02:2001+A 1:2002 . Método 2 - escala 1-8) Gn

**Solidez al frote:** (UNE- EN ISO 105-X12:2003) en seco 4/5 , en húmedo 4/ 5

**Resistencia al rasgado:** (UNE- EN ISO 13937-3:2001) urdimbre 180N ,trama 160N

**Absorción acústica:** (UNE- EN ISO 10534-2:2002) valor máximo de absorción acústica > 0,9

**Inflamabilidad:**

- UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)
- UK:BS 5852:2006 (cigarro)
- D: DIN 66084:2003 calificación P-c
- USA: CALTB 117:2000 Sección E , parte 1 (C.S. 191-53 ; CLASS 1). NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1

**Disipativo electrostático:** EN 61340-5-1:2007 , resistencia superficial s 1011Q

**Disipador de carga:** UNE-EN 1149-3:2004 , tiempo de semi-descarga <4s