

P1

Composición: 12% PU , 70% PVC, 12% PES , 5% CO

Resistencia a la abrasión: (UNE- ISO 5470-2:2003) +40.000 Martindale ciclos

Solidez a la luz: (UNE-EN ISO 105-sozFA 1:2002 . Método 2 - escala 1-8) 6/7

Solidez al frote: (UNE- EN ISO 105-X12:2003) en seco 5, en húmedo 5

Resistencia al rasgado: (UNE-EN ISO 4674/IA) longitudinal 95N, trasversal 87N

Inflamabilidad: DIN EN 1021- 1:2006 (cigarro), EN 1021-2:2006 (cerilla)